

町道の舗装厚

§ アスファルト舗装構成

※ 原則現況どおりとする。

アスファルト 舗装構成	車道			歩道	
	1級町道 (CBRにより変更)	その他町道	交通量が少ない簡易的 道路	歩道	乗入口
表層路盤 密粒度 As	50	50	40	30	50
基層路盤 粗粒度 As	50				
上層路盤 粒調碎石	200				
下層路盤 クラッシャーラン	300	200	100	100	200
合計	600	250	140	130	250
本舗装の影響幅	300	300	300	100	100

§ 本舗装について

- ・本復旧は、仮復旧後6月経過後とする。 やむを得ず、本復旧を6月経過前に行う場合、仮復旧から6月を経過するまでに生じた不具合については、施工業者により対応すること。
- ・横断する本復旧については、並列する切断際が3.0m以下である場合同一面で復旧すること。
- ・縦断する本復旧については、路肩までの舗装幅が50cm以下である場合全幅で復旧すること。
- ・道路の舗装工事の完了からアスファルトコンクリート舗装の道路ではおおむね5年、セメントコンクリート舗装の道路ではおおむね7年は掘削工事を抑制しているため、掘返抑制期間内に掘り返す場合は、全面復旧とする。(R4年11月29日付け 国土交通省九州地方整備局ホームページより)

